



SCHEDA TECNICA / TECHNICAL SHEET

TANDEM NM 6															
75% COTONE RICICLATO GRS - 20% POLIESTERE - 5% ALTRE FIBRE						75% GRS RECYCLED COTTON - 20% POLYESTER - 5% OTHER FIBERS									
TARIFFA DOGANALE: 56060091						CUSTOM CODE: 56060091									
UTILIZZO: macchina rettilinea finezza 7 ad un capo TIPO DI TINTURA: pretinto QUANTITA' OTTIMALI: kg 20* - 40* - 60* - 80* - 100 e oltre (* soggette a supplemento) TRATTAMENTO: non è richiesto nessun trattamento particolare COLORI A CAMPIONE: no CONFEZIONE: rocche da kg 1 circa TIPO E N° DI NODI: manuali : n° 1-2 per rocca ALLUNGAMENTO: (NORM UNI EN ISO 2062) medio: 8% RESISTENZA: (NORM UNI EN ISO 2062) medio: gr 1800 VALORE PILLING: (NORMA UNI EN ISO 12945-1) (test di pilling "I.C.I. Pilling Box Tester" - effettuato su telo in maglia rasata con registrazione media) 3 (a 7200 cicli) su telo trattato						KNITTING: flat machine 7 gauge one ply DYEING METHOD: pre dyed OPTIMAL QUANTITY: Kgs. . 20* - 40* - 60* - 80* - 100 and over (* surcharge is applicable) FINISHING: no particular finishing required COSTUMERS OWN COLOURS: no MAKE UP: cones of about kg 1 each TYPE AND NR OF KNOTS: manual; nr 1-2 each cone TENSILE STRENGTH: (NORM UNI EN ISO 2062) medium: 8% BREAKING FORCE: (NORM UNI EN ISO 2062) medium: gr 1800 PILLING: (NORM UNI EN ISO 12945-1) (pilling test "I.C.I. Pilling Box Tester" - tested on knitted flat swatch with avr. adjustment): 3 (at 7200 turns) on finished swatch									
SIMBOLOGIA INTERNAZIONALE DI MANUTENZIONE						GARMENT CARE INTERNATIONAL SYMBOLOGY									
CAPI UNITI // PLAIN GARMENTS						CAPI RIGATI // STRIPED GARMENTS									
															
SOLIDITÀ COLORI						COLOR FASTNESS									
Solidità Color Fastness		Lavaggio acqua Water washing		Lavaggio a secco Dry cleaning		Sudore acido Acid Perspiration		Sudore alcalino Alkaline Perspiration		Sfregamento secco Dry rubbing		Sfregamento umido Wet rubbing		Luce Light (WHITE + ECRU =2)	
normative		Iso 105-C06		Iso 150-D01		Iso 105-E04		Iso 105-E04		Iso 105-X12		Iso 105-X12		Iso 105-B02	
		degradation	discharge	degradation	discharge	degradation	discharge	degradation	discharge	discharge	discharge	discharge	discharge		
Light col		4	4	4	4	3-4	-	3-4	-	4	3-4	3-4	3	4	
Med col		3	3	3-4	3-4	3	-	3	-	3-4	3	3	3	4	
Dark col		3	3	3-4	3-4	3	-	3	-	3	3	3	3	4-5	
TIPO DI LUCE PER IL TEST COLORE						LIGHT TYPE FOR COLOUR TEST									
D 65 - DAY LIGHT						D 65 - DAY LIGHT									
DATI ECO-TOSSICOLOGICI						ECO-TOXICOLOGICAL INFORMATION									
pH 4.0 – 8.5 NORM ISO 3071						pH 4.0 – 8.5 NORM ISO 3071									
CONTENUTO FORMALDEIDE						FORMALDEHYDE CONTENT									
Mg/kg < 75 NORM ISO 14184-1						Mg/kg < 75 NORM ISO 14184-1									
AZO FREE						AZO FREE									
SI						YES									
PERCENTUALE DI SCARTO DA TOLLERARE:						WASTE:									
5%						5%									
CONSIGLI ED AVVERTIMENTI: 1) È consigliabile lavorare a più guidafile. 2) È indispensabile effettuare adeguate prove di lavaggio e stiro su un capo pilota, prima di proseguire con la lavorazione, per verificare il valore dei rientri la solidità dei colori. 3) Per ottenere una maggiore scorrevolezza ed omogeneità sulle macchine da maglieria, è consigliabile effettuare un'ulteriore paraffinatura, in particolare se il filato viene lavorato dopo 10/15 giorni dalla data di consegna. 4) Trattandosi di filati speciali/pretinti è possibile una leggera differenza di tonalità di colore fra partite diverse sia prima che dopo il trattamento. Le caratteristiche di questi materiali non consentono correzioni. 5) L'utilizzo del filato per maglieria rigata o comunque con l'utilizzo di più colori, deve essere dichiarato alla stipula dell'ordine; l'INDUSTRIA ITALIANA FILATI non sarà responsabile di eventuali danni derivati dalla inottemperanza di quanto specificato.						IMPORTANT ADVICE: 1) It is advisable to knit using at least 2 feeders (thread-guides). 2) It is absolutely necessary to do a washing and ironing test on a sample garment - to verify shrinkage values and colors fastness - before proceeding with production. 3) If yarn is knitted after more than two weeks from delivery, it is advisable to rewash it in order to achieve a smooth "run" through the needles and a more homogeneous result. 4) Dealing with special/pre-dyed yarns, you should expect a fair difference in color tonality among various lots, whether before or after the treatment. The features of these articles do not allow for corrections. 5) Whenever yarn is used for STRIPES in contrasting colors, spinner MUST be informed at time of order; INDUSTRIA ITALIANA FILATI will disclaim any responsibility if such information was not given on time.									

THE YARN RESPECT ALL PARAMETERS OF THE REACH REGULATION (1907/2006)

The information hereby reported are to be considered as average values of tests executed in our laboratories. This sheet has to be considered as technical partial support for whom use the yarn. It remain obligation for the company that use the yarn to carry out all the needed controls on the yarns to be able to verify the correspondence to the own requirements. Industria Italiana filati will not be responsible for claims outside the terms previewed from laws and commercial customs.