

SCHEDA TECNICA / TECHNICAL SHEET

AMORINO NM 15																							
50% VISCOSA FSC - 50% NYLON RICICLATO GRS						50% FSC VISCOSE - 50% GRS RECYCLED POLYAMIDE																	
TARIFFA DOGANALE: 56060099						CUSTOM CODE: 56060099																	
UTILIZZO: macchina rettilinea finezza 12 ad un capo						KNITTING: flat machine 12 one end																	
TIPO DI TINTURA: in matasse						DYEING METHOD: on hanks																	
QUANTITA' OTTIMALI: kg. 10.8* - 25* - 50* - 100- 200- 400 (* soggette a supplemento)						OPTIMAL QUANTITY: Kgs. 10.8* - 25* - 50* - 100- 200- 400 (* surcharge is applicable)																	
TRATTAMENTO: Nessun trattamento particolare						FINISHING: No particular finishing required																	
COLORI A CAMPIONE: si						COSTUMERS OWN COLORS: yes																	
CONFEZIONE: rocche da kg 0,800 circa						MAKE UP: cones of about kg 0,800 each																	
TIPO E N° DI NODI: manuali : n° 2 - 3 per rocca						TYPE AND NR OF KNOTS: manual; nr 2 - 3 each cone																	
ALLUNGAMENTO: (NORM UNI EN ISO 2062) medio: 12%						TENSILE STRENGTH: (NORM UNI EN ISO 2062) medium: 12%																	
RESISTENZA: (NORM UNI EN ISO 2062) medio: gr 850						BREAKING FORCE: (NORM UNI EN ISO 2062) medium: gr 850																	
VALORE PILLING: (NORMA UNI EN ISO 12945-1) (test di pilling "I.C.I. Pilling Box Tester" - effettuato su telo in maglia rasata con registrazione media)						PILLING: (NORM UNI EN ISO 12945-1) (pilling test "I.C.I. Pilling Box Tester" – tested on knitted flat swatch with avr. adjustment):																	
3-4 (A 14400 CICLI) SU TELO TRATTATO						3-4 (AT 14400 TURNS) ON FINISHED SWATCH																	
SIMBOLOGIA INTERNAZIONALE DI MANUTENZIONE						GARMENT CARE INTERNATIONAL SYMBOLOGY																	
CAPI UNITI // PLAIN GARMENTS						CAPI RIGATI // STRIPED GARMENTS																	
SOLIDITA COLORI						COLOR FASTNESS																	
Solidità Color Fastness		Lavaggio acqua Water washing		Lavaggio a secco Dry cleaning		Sudore acido Acid Perspiration		Sudore alcalino Alkaline Perspiration		Sfregamento secco Dry rubbing		Sfregamento umido Wet rubbing		Luce Light (WHITE + ECRU =2)									
normative		Iso 105-C06		Iso 150-D01		Iso 105-E04		Iso 105-E04		Iso 105-X12		Iso 105-X12		Iso 105-B02									
		degradation		discharge		degradation		discharge		discharge		discharge		discharge									
Light col		4		4		4		4		4		3-4		4									
Med col		3		3		3		3		3		3		4									
Dark col		3		3		3		3		3		3		4-5									
TIPO DI LUCE PER IL TEST COLORE						D 65 - DAY LIGHT						LIGHT TYPE FOR COLOR TEST						D 65 - DAY LIGHT					
DATI ECO-TOSSICOLOGICI						pH 4.0 – 8.5 NORM ISO 3071						ECO-TOXICOLOGICAL INFORMATION						pH 4.0 – 8.5 NORM ISO 3071					
CONTENUTO FORMALDEIDE /						Mg/kg < 75 NORM ISO 14184-1						FORMALDEHYDE CONTENT						Mg/kg < 75 NORM ISO 14184-1					
AZO FREE						SI						AZO FREE						YES					
PERCENTUALE DI SCARTO DA TOLLERARE:						5%						WASTE:						5 %					
CONSIGLI ED AVVERTIMENTI:												IMPORTANT ADVICE:											
1) È consigliabile lavorare a più guidafile. 2) È indispensabile effettuare adeguate prove di lavaggio e stiro su un capo pilota, prima di proseguire con la lavorazione, per verificare il valore dei rientri e la solidità dei colori. 3) Per ottenere una maggiore scorrevolezza ed omogeneità sulle macchine da maglieria, è consigliabile effettuare un'ulteriore paraffinatura, in particolare se il filato viene lavorato dopo 10/15 giorni dalla data di consegna. 4) L'utilizzo del filato per maglieria rigata o comunque con l'utilizzo di più colori, DEVE essere dichiarato alla stipula dell'ordine; l'INDUSTRIA ITALIANA FILATI non sarà responsabile di eventuali danni derivati dalla inottemperanza di quanto specificato.												1) It is advisable to knit using at least 2 feeders (thread-guides). 2) It is absolutely necessary to do a washing and ironing test on a sample garment - to verify shrinkage values and colors fastness - before proceeding with production.. 3) If yarn is knitted after more than two weeks from delivery, it is advisable to rewax it in order to achieve a smooth "run" through the needles and a more homogeneous result. 4) Whenever yarn is used for STRIPES in contrasting colors, spinner MUST be informed at time of order; INDUSTRIA ITALIANA FILATI will disclaim any responsibility if such information was not given on time.											

THE YARN RESPECT ALL PARAMETERS OF THE REACH REGULATION (1907/2006)

The information hereby reported are to be considered as average values of tests executed in our laboratories. This sheet has to be considered as technical partial support for whom use the yarn. It remain obligation for the company that use the yarn to carry out all the needed controls on the yarns to be able to verify the correspondence to the own requirements. Industria Italiana filati will not be responsible for claims outside the terms previewed from laws and commercial customs.