



## SCHEDA TECNICA / TECHNICAL SHEET

<b>MARZIA NM 9</b>															
<b>30% MOHAIR - 4% LANA - 36% F. ACRILICA - 30% NYLON</b>						<b>30% MOHAIR - 4% WOOL - 36% ACRYLIC - 30% POLYAMIDE</b>									
<b>TARIFFA DOGANALE: 55096900</b>						<b>CUSTOM CODE: 55096900</b>									
<b>UTILIZZO:</b> macchina rettilinea finezza 5 ad un capo <b>TIPO DI TINTURA:</b> in matasse <b>BAGNI DI TINTURA:</b> kg. 11* - 30* - 60* - 120 - 250 - 500 (* soggette a supplemento) <b>TRATTAMENTO:</b> Per ottenere una mano morbida e vaporosa, si consiglia di effettuare un leggero lavaggio ad acqua ad una temperatura di ca. 30° con ammorbidente e una emulsione siliconica. Asciugare a temperatura non troppo elevata (max 75°). <b>COLORI A CAMPIONE:</b> si <b>CONFEZIONE:</b> rocche da kg 0.8 circa <b>TIPO E N° DI NODI:</b> manuali : n° 2 - 3 per rocca <b>ALLUNGAMENTO:</b> (NORM UNI EN ISO 2062) medio: oltre 30% <b>RESISTENZA:</b> (NORM UNI EN ISO 2062) medio: gr 1200 <b>VALORE PILLING:</b> (NORMA UNI EN ISO 12945-1) (test di pilling "I.C.I. Pilling Box Tester" - effettuato su telo in maglia rasata con registrazione media) <b>3 ( A 7200 CICLI ) SU TELO TRATTATO</b>						<b>KNITTING:</b> flat machine 5 one end <b>DYEING METHOD:</b> on hanks <b>OPTIMAL QUANTITY:</b> Kgs. 11* - 30* - 60* - 120 - 250 - 500 (* surcharge is applicable) <b>FINISHING:</b> To obtain a soft and fluffy hand, we suggest a light treatment in water at a temperature of around of 30° adding softner and silicon emulsion. Centrifuge at low temperature (max 75°C). <b>COSTUMERS OWN COLOURS:</b> yes <b>MAKE UP:</b> cones of about kg 0.8 each <b>TYPE AND NR OF KNOTS:</b> manual; nr 2 - 3 each cone <b>TENSILE STRENGTH:</b> (NORM UNI EN ISO 2062) medium: more than 30% <b>BREAKING FORCE:</b> (NORM UNI EN ISO 2062) medium: gr 1200 <b>PILLING:</b> (NORM UNI EN ISO 12945-1) (pilling test "I.C.I. Pilling Box Tester" - tested on knitted flat swatch with avr. adjustment): <b>3 ( AT 7200 TURNS ) ON FINISHED SWATCH</b>									
<b>SIMBOLOGIA INTERNAZIONALE DI MANUTENZIONE</b>						<b>GARMENT CARE INTERNATIONAL SYMBOLOGY</b>									
CAPI UNITI // PLAIN GARMENTS						CAPI RIGATI // STRIPED GARMENTS									
															
SOLIDITA' COLORI						COLOR FASTNESS									
Solidità Color Fastness		Lavaggio acqua Water washing		Lavaggio a secco Dry cleaning		Sudore acido Acid Perspiration		Sudore alcalino Alkaline Perspiration		Sfregamento secco Dry rubbing		Sfregamento umido Wet rubbing		Luce Light (WHITE + ECRU =2)	
normative		Iso 105-C06		Iso 150-D01		Iso 105-E04		Iso 105-E04		Iso 105-X12		Iso 105-X12		Iso 105-B02	
		degradation		discharge		degradation		discharge		discharge		discharge		discharge	
Light col		4		4		4		4		3-4		-		3-4	
Med col		3-4		3-4		3-4		3-4		3		-		3	
Dark col		3		3		3-4		3-4		3		-		3	
<b>TIPO DI LUCE PER IL TEST COLORE</b> D 65 - DAY LIGHT						<b>LIGHT TYPE FOR COLOUR TEST</b> D 65 - DAY LIGHT									
<b>DATI ECO-TOSSICOLOGICI</b> pH 4.0 – 8.5 NORM ISO 3071						<b>ECO-TOXICOLOGICAL INFORMATION</b> pH 4.0 – 8.5 NORM ISO 3071									
<b>CONTENUTO FORMALDEIDE /</b> Mg/kg < 75 NORM ISO 14184-1						<b>FORMALDEHYDE CONTENT</b> Mg/kg < 75 NORM ISO 14184-1									
<b>AZO FREE</b> SI						<b>AZO FREE</b> YES									
<b>PERCENTUALE DI SCARTO DA TOLLERARE:</b> 5%						<b>WASTE:</b> 5%									
<b>CONSIGLI ED AVVERTIMENTI:</b>						<b>IMPORTANT ADVICE:</b>									
<ol style="list-style-type: none"> <li>1) È indispensabile effettuare adeguate prove di lavaggio e stiro su un capo pilota, prima di proseguire con la lavorazione, per verificare il valore dei rientri e la solidità dei colori.</li> <li>2) Per ottenere una maggiore scorrevolezza ed omogeneità sulle macchine da maglieria, è consigliabile effettuare un'ulteriore paraffinatura, in particolare se il filato viene lavorato dopo 10/15 giorni dalla data di consegna.</li> <li>3) L'utilizzo del filato per maglieria rigata o comunque con l'utilizzo di più colori, deve essere dichiarato alla stipula dell'ordine; l'INDUSTRIA ITALIANA FILATI non sarà responsabile di eventuali danni derivati dalla inottemperanza di quanto specificato.</li> </ol>						<ol style="list-style-type: none"> <li>1) It is absolutely necessary to do a washing and ironing test on a sample garment - to verify shrinkage values and colors fastness - before proceeding with production.</li> <li>2) If yarn is knitted after more than two weeks from delivery, it is advisable to rewash it in order to achieve a smooth "run" through the needles and a more homogeneous result.</li> <li>3) Whenever yarn is used for STRIPES in contrasting colors, spinner MUST be informed at time of order; INDUSTRIA ITALIANA FILATI will disclaim any responsibility if such information was not given on time.</li> </ol>									

THE YARN RESPECT ALL PARAMETERS OF THE REACH REGULATION (1907/2006)

The information hereby reported are to be considered as average values of tests executed in our laboratories. This sheet has to be considered as technical partial support for whom use the yarn. It remain obligation for the company that use the yarn to carry out all the needed controls on the yarns to be able to verify the correspondance to the own requirements. Industria Italiana filati will not be responsible for claims outside the terms previewed from laws and commercial customs.