

SCHEDA TECNICA / TECHNICAL SHEET

MIRADOR NM 2,5											
54% LANA EXTRAFINE SUPERWASH RWS 46% NYLON RICICLATO GRS (4% PAILLETTES)						54% RWS EXTRAFINE SUPERWASH WOOL 46% GRS RECYCLED POLYAMIDE (4% SEQUINS)					
TARIFFA DOGANALE: 56060010						CUSTOM CODE: 56060010					
UTILIZZO: macchina rettilinea finezza 3 ad un capo TIPO DI TINTURA: in matasse QUANTITA' OTTIMALI: kg. 15* - 30* - 60* - 120 - 240 (* soggette a supplemento) ISTRUZIONI DI LAVAGGIO PER I CAPI LAVORATI UTILIZZANDO PAILLETTES: - preparare i capi avendo cura di girarli in modo che le paillettes rimangano all'interno; - per evitare che le paillettes si aggancino alle pareti della lavatrice, proteggere i capi inserendoli dentro apposite reti di nylon TRATTAMENTO: Per ottenere una mano morbida e vaporosa, si consiglia di effettuare un leggero lavaggio ad acqua ad una temperatura di ca. 30° con ammorbidente e una emulsione siliconica. Asciugare a temperatura non troppo elevata (max 50°). COLORI A CAMPIONE: si CONFEZIONE: rocche da kg 0,8/0,9 circa TIPO E N° DI NODI: manuali : n° 2-3 per rocca ALLUNGAMENTO: medio: 26% (NORM UNI EN ISO 2062) RESISTENZA: medio: gr 1000 (NORM UNI EN ISO 2062) VALORE PILLING: (NORMA UNI EN ISO 105-C06.2010) 3 (A 7200 CICLI) SU TELO TRATTATO (test di pilling "L.C.I. Pilling Box Tester" - effettuato su telo in maglia rasata con registrazione media)						KNITTING: flat machine 3 one end DYEING METHOD: on hanks OPTIMAL QUANTITY: Kgs. 15* - 30* - 60* - 120 - 240 (* surcharge is applicable) - before washing the garments, please make sure that the sequins are on the inside part of the garment - to prevent that the sequins remain "hooked" to the washing-machine wall, put the garments inside special nylon laundry bag WASHING INSTRUCTIONS FOR GARMENTS MADE WITH SEQUINS: FINISHING: To obtain a soft and fluffy hand, we suggest a light treatment in water at a temperature of around of 30° adding softner and silicon emulsion. Centrifuge at low temperature (max 50°C). CUSTOMERS OWN COLOURS: yes MAKE UP: cones of about kg 0,8/0,9 each TYPE AND NR OF KNOTS: manual; nr 2-3 each cone TENSILE STRENGTH: medium: 26% (NORM UNI EN ISO 2062) BREAKING FORCE: medium: gr 1000 (NORM UNI EN ISO 2062) PILLING: (NORM UNI EN ISO 12945-1) 3 (AT 7200 TURNS) ON FINISHED SWATCH (pilling test "L.C.I. Pilling Box Tester" - tested on knitted flat swatch with avr. adjustment);					
SIMBOLOGIA INTERNAZIONALE DI MANUTENZIONE						GARMENT CARE INTERNATIONAL SYMBOLOGY					
CAPI UNITI // PLAIN GARMENTS						CAPI RIGATI // STRIPED GARMENTS					
SOLIDITÀ COLORI						COLOR FASTNESS					
Solidità Color Fastness	Lavaggio acqua Water washing	Lavaggio a secco Dry cleaning		Sudore acido Acid Perspiration		Sudore alcalino Alkaline Perspiration		Sfregamento secco Dry rubbing	Sfregamento umido Wet rubbing	Luce Light (WHITE + ECRU =2)	
normative	Iso 105-C06		Iso 150-D01		Iso 105-E04		Iso 105-E04		Iso 105-X12		Iso 105-B02
	degradation	discharge	degradation	discharge	degradation	discharge	degradation	discharge	discharge	discharge	discharge
Light col	4	4	4	4	3-4	-	3-4	-	4	3-4	4
Med col	3-4	3	3-4	3-4	3	-	3	-	3-4	3	4
Dark col	3	3	3	3	3	-	3	-	3	3	4-5
TIPO DI LUCE PER IL TEST COLORE						LIGHT TYPE FOR COLOUR TEST					
D 65 - DAY LIGHT						D 65 - DAY LIGHT					
DATI ECO-TOSSICOLOGICI						ECO-TOXICOLOGICAL INFORMATION					
pH 4.0 - 8.5 NORM ISO 3071						pH 4.0 - 8.5 NORM ISO 3071					
CONTENUTO FORMALDEIDE /						FORMALDEHYDE CONTENT					
Mg/kg < 75 NORM ISO 14184-1						Mg/kg < 75 NORM ISO 14184-1					
AZO FREE						AZO FREE					
SI						YES					
PERCENTUALE DI SCARTO DA TOLLERARE:						WASTE:					
5%						5%					
CONSIGLI ED AVVERTIMENTI:						IMPORTANT ADVICE:					
1) È consigliabile lavorare a più guidafile. 2) È indispensabile effettuare adeguate prove di lavaggio e stiro su un capo pilota, prima di proseguire con la lavorazione, per verificare il valore dei rientri e la solidità dei colori. 3) Per ottenere una maggiore scorrevolezza ed omogeneità sulle macchine da maglieria, è consigliabile effettuare un'ulteriore paraffinatura, in particolare se il filato viene lavorato dopo 10/15 giorni dalla data di consegna. 4) L'utilizzo del filato per maglieria rigata o comunque con l'utilizzo di più colori, DEVE essere dichiarato alla stipula dell'ordine; l'INDUSTRIA ITALIANA FILATI non sarà responsabile di eventuali danni derivati dalla inottemperanza di quanto specificato.						1) It is advisable to knit using at least 2 feeders (thread-guides). 2) It is absolutely necessary to do a washing and ironing test on a sample garment - to verify shrinkage values and colors fastness - before proceeding with production. 3) If yarn is knitted after more than two weeks from delivery, it is advisable to rewash it in order to achieve a smooth "run" through the needles and a more homogeneous result. 4) Whenever yarn is used for STRIPES in contrasting colors, spinner MUST be informed at time of order; INDUSTRIA ITALIANA FILATI will disclaim any responsibility if such information was not given on time.					

THE YARN RESPECT ALL PARAMETERS OF THE REACH REGULATION (1907/2006)

The information hereby reported are to be considered as average values of tests executed in our laboratories. This sheet has to be considered as technical partial support for whom use the yarn. It remain obligation for the company that use the yarn to carry out all the needed controls on the yarns to be able to verify the correspondence to the own requirements. Industria Italiana filati will not be responsible for claims outside the terms previewed from laws and commercial customs.